

TECHNICAL INFORMATION

製品説明書

品名 : クリーンフロア 300 No. 11 ライトグリーン
系統 : アクリル樹脂塗料
特長 : ①乾燥が速く、作業性がすぐれている
②仕上がり感が良い
③耐候性・耐薬品性がすぐれている
④コンクリートを保護して床面の老化による発塵を防ぐ
⑤ホルムアルデヒド放散等級 : F☆☆☆☆

塗料性状

色	緑色
密度 (g/cm ³ /23℃)	1.13
加熱残分 (%)	53
引火点 (℃)	13
危険物商品名	A23-111S
危険物区分	第4類第1石油類
有機溶剤区分	第2種有機溶剤等
有害物表示	SDSを参照ください
毒物及び劇物取締法表示	なし

塗装要領

下地調整 塵埃・油分・水分その他の付着物を除去し、清浄な面にする。
シンナー名 クリーンフロア 300 シンナー
希釈率 (%) 刷毛・ローラー 30~60
標準塗付量 (kg/m²) 刷毛・ローラー 0.24
標準膜厚 (μm) ウエット 70 ドライ 30
(標準塗付量は、個々の条件によって異なります)

乾燥時間

		5℃	20℃	30℃
指触時間（分）		30	10	5
硬化時間（時間）		2	1	1
塗装間隔	（時間以上）	4	2	2
	（日以内）	—	—	—

塗装系

適合する主な下塗り : クリーンフロア 300 プライマー
荷 姿 : 15kg

注 意 事 項 : 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。

TECHNICAL INFORMATION

成分表

品名：クリーンフロア300 No. 11ライトグリーン

成分	含有量（質量%）
顔料	17.4
樹脂液	65.0
添加剤	5.1
溶剤	12.5
合計	100.0

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。

TECHNICAL INFORMATION

試験成績表

品名 : クリーンフロア 300 No. 11 ライトグリーン

項目	規格	結果
容器の中での状態	かき混ぜたとき堅い塊がなくて一様になること。	合格
混合性	均等に混合すること。	合格
乾燥時間 (時間)	2 以内	合格
塗装作業性	ハケでの塗装に支障がないこと。	合格
塗膜の外観	塗膜の外観が正常なこと。	合格
付着性 (カスカット法)	格子のパターンは 1 mm 間隔, 升目の数は 25 で分類 1 以下	合格
耐摩耗性	テーパー摩耗試験 CS-17 100 回 (荷重 50 g)	25mg
耐灯油性	灯油に 10 日浸漬し、塗膜に異状ないこと	合格
耐水性	水に 20 日浸漬し、塗膜に異状ないこと	合格
促進耐候性 (キセノンランプ法)	通算 400 時間照射で、膨れ・割れ及びはがれの等級は 0 であり、色の変化が大きくないこと。	合格

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。