

TECHNICAL INFORMATION

製品説明書

- 品名 : ナドエース21 ホワイト
系統 : アクリルNAD系塗料
特長 : ①塗装作業性がよく、つや消しで強靱な塗膜を形成する
②浸透性・付着性にすぐれ、塗替塗装でシーラーを省略できる
③耐水性・防カビ性にすぐれ、耐久性が極めてよい
④ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

塗料性状

色	白
密度 (g/cm ³ /23℃)	1.40
加熱残分 (%)	67
引火点 (℃)	44
危険物商品名	A24-110S
危険物区分	第四類第二石油類
有機溶剤区分	第三種有機溶剤等
有害物表示	SDSを参照ください
毒物及び劇物取締法表示	なし

塗装要領

下地調整	3種ケレン（浮き塗膜、粉化物などの除去）			
シンナー名	塗料用シンナー			
希釈率 (%)	刷毛	5～10	エアレス	10～20
標準塗付量 (kg/m ²)	刷毛	0.13	エアレス	0.15
標準膜厚 (μm)	ウェット	60	ドライ	25
(標準塗付量は、個々の条件によって異なります)				

乾燥時間

	5℃	20℃	30℃
指触時間 (分)	40	25	20
硬化時間 (分)	60	40	30
塗装間隔 (時間以上)	3	2	1.5

塗装系

適合する主な旧塗膜 : 合成樹脂エマルジョン塗料・合成樹脂調合ペイント・アクリル樹脂塗料
塩化ビニル系樹脂塗料・フタル酸樹脂塗料

荷 姿 : 16kg・3kg

注 意 事 項 : 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。

TECHNICAL INFORMATION

成分表

品名：ナドエース21 ホワイト

成分	含有量（質量%）
顔料	52.6
アクリルNAD系樹脂液	26.4
添加剤	2.8
溶剤	18.2
合計	100.0

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。

TECHNICAL INFORMATION

試験成績表

品名： ナドエース 21 ホワイト

項目	規格	結果
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になること。	合格
塗装作業性	はけ塗り、吹付け塗りで塗装作業に支障があってはならない。	合格
乾燥時間（時間） （表面乾燥性）	3 以下	0. 5
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする。	合格
隠蔽率 %	9 0 以上	合格
鏡面光沢度（6 0 度）	4 以上	3
耐水性	水に 1 6 8 時間浸したとき、塗膜に異常がないものとする。	合格
耐アルカリ性	水酸化カルシウム飽和溶液に 4 8 時間浸したとき、塗膜に異常がないものとする。	合格
加熱残分 %	5 5 以上	6 7
促進耐候性 （キセノンランプ法）	通算 5 0 0 時間照射で、光沢保持率が 6 0 % 以上とする。	合格

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。