

TECHNICAL INFORMATION

製品説明書

品名：ネオキング 801 白
系統：フタル酸樹脂塗料
特長：① 作業性がよい
② 可撓性がよい
③ 貯蔵安定性がよい
④ 着色力がよいため種ペンとして使える

塗料性状

色	白
密度 (g/cm ³ /23℃)	1.25
加熱残分 (%)	66
引火点 (℃)	45.5
危険物商品名	K17-401X
危険物区分	指定可燃物 可燃性液体類
有機溶剤区分	第3種有機溶剤等
有害物表示	SDSを参照ください
毒物及び劇物取締法表示	なし

塗装要領

下地調整 さび・油分・水分・埃などのない清浄な面にしてください。
シンナー名 塗料用シンナー
希釈率 (%) 刷毛 5~10 エアレス 10~20
標準塗付量 (kg/m²) 刷毛 0.10 エアレス 0.13
標準膜厚 (μm) ウェット 55 ドライ 25
(標準塗付量は、個々の条件によって異なります)

乾燥時間

	5℃	20℃	30℃
指触時間 (分)	180	60	40
硬化時間 (時間)	48	36	24
塗装間隔 (時間以上)	48	15	15

塗装系

適合する主な下塗り：ネオプラマイルド・ネオプライマーCF・ネオキング下塗白
荷姿：14L・3L

注意事項：上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。

TECHNICAL INFORMATION

成分表

品名：ネオキング 801 白

成分	含有量（質量％）
白系顔料	27.0
体質顔料	9.5
フタル酸樹脂液	47.5
添加剤	5.6
溶剤	10.4
合計	100.0

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。

TECHNICAL INFORMATION

試験成績表

品名：ネオキング 801 白

項目	規格	結果
容器の中での状態	かき混ぜたとき硬い塊がなくて一様になること。	合格
塗装作業性	支障がない	合格
表面乾燥性	8時間以内に表面乾燥する	4
重ね塗り適合性	支障がない	合格
塗膜の外観	正常である	合格
隠蔽率	90%以上	合格
耐光性（水銀ランプ式）	耐光性をもつ	合格
鏡面光沢度（60度）	85以上	88
耐屈曲性	直径3mmのマンドレルの折り曲げに耐える	合格
引っかかり硬度（鉛筆法）	鉛筆硬度B以上	合格
耐水性	異常がない	合格
耐揮発油性	異常がない	合格
加熱残分	50%以上	66

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。