

TECHNICAL INFORMATION

製品説明書

- 品名 : ネオキング 下塗 白
系統 : フタル酸樹脂塗料
特長 : ① はけ塗り作業性がよい
② 上塗りに淡彩色1回塗りが可能
③ たれにくい
④ ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

塗料性状

色	白系
密度 (g/cm ³ /23°C)	1.38
加熱残分 (%)	68
引火点 (°C)	43
危険物商品名	K17-421S
危険物区分	指定可燃物 可燃性液体類
有機溶剤区分	第3種有機溶剤等
有害物表示	SDSを参照ください
毒物及び劇物取締法表示	なし

塗装要領

- 下地調整 さび・油分・水分・埃などのない清浄な面にしてください。
シンナー名 塗料用シンナー
希釈率 (%) 刷毛 5~10 エアレス 5~10
標準塗付量 (kg/m²) 刷毛 0.16 エアレス 0.19
標準膜厚 (μm) ウェット 75 ドライ 35
(標準塗付量は、個々の条件によって異なります)

乾燥時間

	5°C	20°C	30°C
指触時間 (分)	90	60	40
塗装間隔 (時間以上)	24	15	15

塗装系

- 適合する主な上塗り : ネオキング・ネオアルキコート
荷姿 : 16kg

- 注意事項 : 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。

TECHNICAL INFORMATION

成分表

品名 : ネオキング 下塗 白

成分	含有量 (質量%)
白系顔料	14.0
体質顔料	34.5
フタル酸樹脂液	35.0
添加剤	4.6
溶剤	11.9
合計	100.0

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。

TECHNICAL INFORMATION

試験成績表

品名 : ネオキング 下塗 白

項目	規格	結果
容器の中での状態	皮張りせず、かき混ぜたとき硬い塊がなくて一様になること	合格
塗装作業性	はけ塗りで塗装作業に支障があってはならない	合格
表面乾燥性	10時間以内で表面乾燥する	2
上塗り適合性	上塗りに支障があってはならない	合格
塗膜の外観	正常である	合格
隠蔽率	見本品と比べて、隠蔽力が小さくないものとする	合格
耐光性(水銀ランプ式)	耐光性をもつ	合格
加熱残分	65%以上	68

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。