

TECHNICAL INFORMATION

製品説明書

品 名 : ネオスーパー 白
系 統 : アクリル変性フタル酸樹脂塗料
特 長 : ① 乾燥が速い
② 光沢・肉持ちがよい
③ リコートフリーである
④ 屋外曝露耐候性がよい
⑤ ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

塗料性状

色	白
密度 (g/cm ³ /23℃)	1.16
加熱残分 (%)	55
引火点 (℃)	24
危険物商品名	K67-017X
危険物区分	第4類 第2石油類
有機溶剤区分	第2種有機溶剤等
有害物表示	SDSを参照ください
毒物及び劇物取締法表示	なし

塗装要領

下地調整 さび・油分・水分・埃などのない清浄な面にしてください。
シンナー名 合成樹脂730シンナー
希釈率 (%) 刷毛 45~60 エアレス 45~55
標準塗付量 (kg/m²) 刷毛 0.16 エアレス 0.14
標準膜厚 (μm) ウエット 65 ドライ 25
(標準塗付量は、個々の条件によって異なります)

乾燥時間

	5℃	20℃	30℃
指触時間 (分)	12	6	4
硬化時間 (時間)	2	1.5	1
塗装間隔	(時間以上)	フリー	フリー

塗装系

適合する主な下塗り : ネオプライマーCF・ネオプラマイルド
荷 姿 : 16kg

注 意 事 項 : 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。
他種塗料とは相溶しませんので、調色には専用原色をご使用ください。

TECHNICAL INFORMATION

成分表

品名：ネオスーパー 白

成分	含有量（質量%）
白系顔料	24.0
アクリル変性フタル酸樹脂液	63.0
添加剤	1.9
溶剤	11.1
合計	100.0

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。

TECHNICAL INFORMATION

試験成績表

品名：ネオスーパー 白

項目	規格		結果
容器の中での状態	かき混ぜたとき堅い塊がなく一様になること		合格
塗装作業性	吹き付け塗りで塗装作業に支障がないこと		合格
乾燥時間（時間）	指触乾燥	JIS K 5600-1-1 4.3.5 a)によるものとする	6分
	半硬化乾燥	JIS K 5600-1-1 4.3.5 b)によるものとする	12分
重ね塗り適合性	重ね塗り（間隔2h・4h・8h・16h・24h）に支障がないこと		合格
マスキングテープ性	標準膜厚（25μm）で吹き付け塗装後3時間にマスキングテープを貼り、1時間後にテープをはがしたときテープ跡がないこと		合格
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする		合格
鏡面光沢度（60度）	85以上		90
引っかかり硬度 （鉛筆法）	HB以上		H
付着性 （クロスカット法）	格子のパターンは1mm間隔、升目の数は25で分類1以下		0
耐水性	水に24時間浸したとき、異常がないこと		合格
耐酸性	硫酸溶液（10g/L）に48時間浸したとき、異常がないこと		合格
耐冷熱繰り返し性	-50℃×16h→20℃×1h→40℃温水×6h→20℃×1h を5サイクル繰り返したとき、異常がないこと		合格
耐中性塩水噴霧性	48時間試験したとき、異常がないこと		合格
促進耐候性 （キセノンランプ法）	通算500時間照射で、光沢保持率が60%以上		75

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。