

TECHNICAL INFORMATION

製品説明書

- 品名 : 水性ナドエース ホワイト
系統 : 水性アクリルエマルジョン塗料
特長 : ① 壁紙・塩ビクロスの上に直接塗れる
② ゼロVOC塗料で臭気もほとんどない
③ ホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆
④ 塗膜に手垢などの汚れが付きにくい
⑤ タバコのヤニじみを防止する

塗料性状

色	白色
密度 (g/cm ³ /23℃)	1.50
加熱残分 (%)	61
引火点 (°C)	なし
危険物商品名	なし
危険物区分	非危険物
有機溶剤区分	該当せず
有害物表示	SDSを参照ください
毒物及び劇物取締法表示	なし

塗装要領

下地調整	素地表面の油分・ほこり等の異物を除去し、清浄な面にする		
シンナー名	水道水		
希釈率 (%)	刷毛・ローラー	0～5	
標準塗付量 (kg/m ²)	刷毛・ローラー	0.13	
標準膜厚 (μm)	ウエット	60	ドライ 25

(標準塗付量は、個々の条件によって異なります)

乾燥時間

	5℃	20℃	30℃	
指触時間 (分)	40	30	15	
硬化時間 (時間)	1	1	0.5	
塗装間隔	(時間以上)	4	2	1
	(日以内)	—	—	—

塗装系

- 荷姿 : 16kg、4kg
注意事項 : 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。

TECHNICAL INFORMATION

成分表

品名：水性ナドエース ホワイト

成分	含有量（質量%）
顔料	50.0
樹脂液	20.0
添加剤	9.6
水	21.4
合計	100.0

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。

TECHNICAL INFORMATION

試験成績表

品名 : 水性ナドエース ホワイト

項目		規格	結果
容器の中での状態		かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になるものとする。	合格
塗装作業性		はけ塗り・吹付け塗りで塗装作業に支障があってはならない。	合格
低温安定性		-5℃に冷やしたとき変質しないこと。	合格
塗膜の外観		塗膜の外観が正常であるものとする。	合格
隠ぺい率		0.96以上	合格
乾燥時間	20℃	2時間以内	合格
	5℃	3時間以内	合格
耐水性		水に96時間浸したとき、塗膜の異常がないこと。	合格
耐アルカリ性		飽和石灰水に48時間浸したとき、塗膜の異常がないこと。	合格
耐洗浄性		500回の洗浄に耐えること。	合格

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。