

TECHNICAL INFORMATION

製品説明書

品名：水性シャーシペイント HG 黒
系統：アクリルエマルション樹脂塗料
特長：①高光沢である
②耐ガソリン性がすぐれている
③乾燥が速くタックが残らない

塗料性状

色	黒
密度 (g/cm ³ / 23℃)	1.02
加熱残分 (%)	32
引火点 (℃)	75
危険物商品名	W43-080S
危険物区分	指定可燃物 (可燃性液体類)
有機溶剤区分	第二種有機溶剤等
有害物表示	SDSを参照ください
毒物及び劇物取締法表示	なし

塗装要領

下地調整 さび・油分・水分・埃などのない清浄な面にしてください。
シンナー名 水道水
希釈率 (質量%) 刷毛 0 エアレス 0~5
標準塗付量 (kg/m²) 刷毛 0.2 エアレス 0.21
標準膜厚 (μm) ウェット 100 ドライ 25
(標準塗付量は、個々の条件によって異なります)

乾燥時間

	5℃	20℃	30℃
指触時間 (分)	40	25	20
硬化時間 (時間)	8	4	3
塗装間隔 (時間以上)	16	6	5

塗装系

荷姿：14kg

注意事項：上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。

TECHNICAL INFORMATION

成分表

品名：水性シャーシペイント HG 黒

成分	含有量（質量%）
顔料	0.8
アクリルエマルション	60
添加剤	1.7
溶剤	12
水	25.5
合計	100.0

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。

TECHNICAL INFORMATION

試験成績表

品名：水性シャーシペイント HG 黒

項目	規格	結果
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になること。	合格
塗装作業性	はけ塗り・吹付け塗りで塗装作業性に支障があってはならない。	合格
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする。	合格
付着性	1mm 格子 100 分割、セロテープ剥離	100/100
引っかき硬度（鉛筆法）	2B 以上	HB
衝撃試験 （デュポン式）	500mm の高さから 300g のおもりを落としたとき、衝撃によって、割れ及びはがれが生じてはならない。	合格
耐軽油性	軽油に 23℃で 24 時間浸したとき、塗膜に異常がないものとする。	合格
耐中性塩水噴霧性	35℃塩化ナトリウム溶液（50g/L）48 時間試験したとき、さび幅は 3mm 以下であるものとする。	合格

〔注〕 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。