

TECHNICAL INFORMATION

製品説明書

- 品名 : UPプライマー万能NTシーラー 2
系統 : 特殊変性1液エポキシ樹脂塗料
特長 : ①ラッカー型乾燥のため、速乾型であり、作業性にすぐれています
②各種無機基材への付着性がすぐれています
③無機基材以外にも幅広い旧塗膜や素材に対して適用できます
④各種上塗りへの付着性にすぐれています
⑤上塗りの光沢を良くします

塗料性状

色	クリアー
密度 (g/cm ³ /23℃)	0.88
加熱残分 (%)	10
引火点 (℃)	7
危険物商品名	E21-300X
危険物区分	第四類第一石油類
有機溶剤区分	第二種有機溶剤等
労安法有害物表示	SDSを参照ください
毒物及び劇物取締法表示	なし

塗装要領

下地調整 錆・油分・水分・塵埃・苔・劣化した旧塗膜などを除去し、被塗面を清浄にする。

シンナー名 UPプライマーシンナー

希釈率 (%) はけ 0～5 エアレス 0～5

標準塗付量 (kg/m²) はけ 0.08 エアレス 0.12

(標準塗付量は、個々の条件によって異なります)

乾燥時間

	5℃	20℃	30℃
指触時間 (分)	10	5	3
硬化時間 (時間)	1	0.5	0.4
塗装間隔 (時間以上)	1	0.5	0.4

(注) 上塗りの塗装間隔は標準であり、指触乾燥以上であれば上塗り可能です。

塗装系

適合する主な上塗り : 各種上塗り塗料

荷姿 : 16L、4L

注意事項 : 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。
アルミ・アルミダイキャストなど非鉄金属の場合は、付着性が劣る場合がありますので、実被塗物での確認テストを推奨します。
吹付塗りの場合1～2ストロークでの塗装が最適です。(厚塗りの場合発泡などの原因となるので避けてください。)
旧塗膜がアクリルの場合は溶け出すことがあります。はけ・ローラー塗りの場合は何度もこすらずに出来るだけ1回で仕上げてください。

TECHNICAL INFORMATION

成分表

品名：UPプライマー万能NTシーラー 2

成分	含有量（質量%）
樹脂液	24.0
添加剤	0.3
溶剤	75.7
合計	100.0

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。

TECHNICAL INFORMATION

試験成績表

品名 : UPプライマー万能NTシーラー 2

項目	規格	結果
容器の中での状態	かき混ぜたとき堅い塊がなくて一様になること。	合格
塗装作業性	はけ塗り・吹き付け塗りで塗装作業に支障がないこと。	合格
乾燥時間（時間）	2 以内	合格
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であること。	合格
にじみ	にじみがないこと。	合格
耐衝撃性	50cmの高さから落としたおもりの衝撃ではがれないこと。	合格
耐水性	水に144時間浸しても異常がないこと。	合格
耐アルカリ性	水酸化カルシウム飽和溶液に24時間浸しても異常がないこと。	合格
耐揮発油性	試験用揮発油1号に24時間浸しても異常がないこと	合格

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。