

製品説明書

2023. 06.01

TECHNICAL INFORMATION

成分表

品名： Pアクリカ瓦AK-01 銀黒（組合11号）

成分	含有量（質量%）
顔料	0.3
アルミペースト	2.3
アクリル樹脂液	79.4
添加剤	4.8
溶剤	13.2
合計	100.0

〔注〕 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。

TECHNICAL INFORMATION

試験成績表

品名 : Pアクリカ瓦AK-01 銀黒 (組合11号)

項目	規格	結果
容器の中での状態	かき混ぜたとき堅い塊がなくて一様になること。	合格
塗装作業性	2回塗りで、吹き付け塗りの作業に支障がないこと。	合格
乾燥時間 (時間)	2 以内	1
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする。	合格
隠ぺい力	見本品と比べて、隠ぺい力が小さくないこと。	合格
耐衝撃性	500mmの高さから落としたおもりの衝撃ではがれができないこと。	合格
耐水性	水に144時間浸しても異常がないこと。	合格
耐アルカリ性	水酸化カルシウム飽和水溶液に24時間浸しても異常がないこと。	合格
耐揮発油性	試験用揮発油1号に24時間浸しても異常がないこと。	合格
耐候性	24ヵ月の試験で割れ・はがれがなく、見本品と比べて色の変化・膨れ・穴の程度が大きくないこと。また白亜化の程度が3以下であること。	合格

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。