

TECHNICAL INFORMATION

製品説明書

品名 : アクリカ瓦用 下塗 グレーF
系統 : アクリル樹脂塗料
特長 : ①セメント瓦との密着性にすぐれている
②耐久性が良い

塗料性状

色	グレー系
密度 (g/cm ³ /23℃)	1.12
加熱残分 (%)	48
引火点 (°C)	16.3
危険物商品名	A23-096S
危険物区分	第四類第一石油類
有機溶剤区分	第二種有機溶剤等
有害物表示	SDSを参照ください
毒物及び劇物取締法表示	なし

塗装要領

下地調整 ごみ・油分その他付着物を除去し、目荒しして清掃する。
シンナー名 アクリカ2000シンナー
希釈率 (%) エアレス 60～80
標準塗付量 (kg/m²) エアレス 0.15～0.20
標準膜厚 (μm) ドライ 30
(標準塗付量は、個々の条件によって異なります)

乾燥時間

	20℃
指触時間 (分)	10
硬化時間 (時間)	1
塗装間隔 (時間以上)	3

塗装系

適合する主な上塗り : Pアクリカ瓦用各色
荷 姿 : 15kg

注意事項 : 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。

TECHNICAL INFORMATION

成分表

品名 : Pアクリカ瓦用 下塗 グレーF

成分	含有量 (質量%)
顔料	24.1
樹脂液	54.7
添加剤	0.4
溶剤	20.8
合計	100.0

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。

TECHNICAL INFORMATION

試験成績表

品名 : アクリカ瓦用 下塗 グレーF

項目	規格	結果
容器の中での状態	かき混ぜたとき堅い塊がなくて一様になること。	合格
塗装作業性	2回塗りで、吹き付け塗りの作業に支障がないこと。	合格
乾燥時間 (時間)	2 以内	1
塗膜の外観	割れ・はがれを認めないで、見本品と比べて、色とつやは差異が少なく、膨れ・流れ・しわが大きくないこと。	合格
隠ぺい力	見本品と比べて、隠ぺい力が小さくないこと。	合格
耐衝撃性	500mmの高さから落としたおもりの衝撃ではがれができないこと。	合格
耐水性	水に144時間浸しても異常がないこと。	合格
耐アルカリ性	水酸化カルシウム飽和水溶液に24時間浸しても異常がないこと。	合格
耐揮発油性	試験用揮発油1号に24時間浸しても異常がないこと。	合格
加熱残分 (%)	40 以上	48

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。