

TECHNICAL INFORMATION

製品説明書

- 品名 : アクリカ仕上材 白
系統 : アクリル樹脂塗料
特長 : ① 塗装作業性がよい
② 乾燥が速い
③ 光沢が良好である
④ 耐候性・耐水・耐薬品性にすぐれている

塗料性状

色	白
密度 (g/cm ³ /23℃)	1.21
加熱残分 (%)	59
引火点 (°C)	13
危険物商品名	A23-111S
危険物区分	第4類第一石油類
有機溶剤区分	第2種有機溶剤等
有害物表示	SDSを参照ください
毒物及び劇物取締法表示	なし

塗装要領

下地調整	ごみ・油分その他の付着物を除去し、目荒しして清掃する。		
シンナー名	アクリカ 2000 シンナー		
希釈率 (%)	刷毛	30~40	エアレス 50~60
標準塗付量 (kg/m ²)	刷毛	0.13	エアレス 0.16
標準膜厚 (μm)	ウエット	70	ドライ 25
(標準塗付量は、個々の条件によって異なります)			

乾燥時間

	5℃	20℃	30℃	
指触時間 (分)	10	5	2	
硬化時間 (時間)	2	1	1	
塗装間隔	(時間以上)	4	2	2
	(日以内)	—	—	—

塗装系

- 適合する主な下塗り : アクリカ瓦用下塗グレー
荷姿 : 15kg

注意事項 : 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。

TECHNICAL INFORMATION

成分表

品名 : アクリカ仕上材 白

成分	含有量 (質量%)
顔料	26.0
樹脂液	56.0
添加剤	4.4
溶剤	13.6
合計	100.0

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。

TECHNICAL INFORMATION

試験成績表

品名 : アクリカ仕上材 白

項目	規格	結果
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になるものとする。	合格
混合性	均等に混合すること。	合格
乾燥時間 (時間)	2 以内	1
塗装作業性	2 回塗りで、吹き付け塗りの作業に支障がないこと。	合格
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする。	合格
隠ぺい力	見本品と比べて、隠ぺい力が小さくないこと。	合格
衝撃試験	50cmの高さから落としたおもりの衝撃ではがれができないこと。	合格
耐水性	水に144時間浸しても異常がないこと。	合格
耐アルカリ性	水酸化カルシウム飽和水溶液に24時間浸しても異常がないこと。	合格
耐揮発油性	試験用揮発油1号に24時間浸しても異常がないこと。	合格
加熱残分 (%)	45以上	59
耐候性	24ヶ月の試験で割れ・はがれがなく、見本品と比べて色の変化・膨れ・穴の程度が大きくないこと。また白亜化の程度が3以下であること。	合格

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。