

TECHNICAL INFORMATION

成分表

品名 : シャーシペイント KN-2120 Nブラック

成分	含有量 (質量%)
顔料	13.0
変性フタル酸樹脂液	67.2
添加剤	2.8
溶剤	17.0
合計	100.0

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。

TECHNICAL INFORMATION

試験成績表

品名 : シャーシペイント KN-2120 Nブラック

項目	規格	結果
容器の中での状態	かき混ぜたとき堅い塊がなくて一様になること。	合格
塗装作業性	吹付け塗りで塗装作業に支障があってはならない。	合格
乾燥時間 (20℃)	指触乾燥(分)	20以下
	硬化(時間)	24以下
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする。	合格
鏡面光沢度 (60度)	80以上	合格
付着性(クロス法)	格子のパターンは1mm間隔, 升目の数は25で分類1以下	合格
引っかき硬度(鉛筆法)	HB以上	合格
耐水性	水に18時間浸したとき, 光沢保持率が80%以上で, その他に異常があってはならない。	合格
耐揮発油性	石油ベンジンに4時間浸したとき, 異常があってはならない。	合格

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。