

TECHNICAL INFORMATION

製品説明書

品名 : クリーンフロア230 プライマー
系統 : エポキシ樹脂塗料
特長 : ① 湿潤面に対してもすぐれた付着性がある
② 油とのなじみがよく素地によく浸透するので
油汚れの面の塗装でも簡素な素地調整で可

塗料性状

	主剤	硬化剤
色	クリアー	
密度 (g/cm ³ /23℃)	混合物0.94 (主剤0.96、硬化剤0.91)	
加熱残分 (%)	混合物38 (主剤40、硬化剤37)	
引火点 (°C)	8.5	8
危険物商品名	E31-240S	E31-142S
危険物区分	第四類第一石油類	第四類第一石油類
有機溶剤区分	第二種有機溶剤等	第二種有機溶剤等
有害物表示	SDSを参照ください	
毒物及び劇物取締法表示	なし	トリエチレンテトラミン

塗装要領

下地調整

劣化した旧塗膜・浮膜などは電動工具などで除去してください。
コンクリートの表面が油で汚染されている場合、次の処置をしてください。

汚染が僅かな場合は、表面にたまっている油脂類を
ウエスで拭き取り、布ウエスでシンナー拭きしてください。
表面が油泥層になってこびりついている場合は、電動工具で
油泥層を完全に除去し、布ウエスでシンナー拭きしてください。

混合比率 (質量比)

主剤 : 硬化剤 = 1 : 1

ポットライフ (時間/23℃)

10

シンナー名

希釈なし

標準塗付量 (kg/m²)

0.12~0.14

(標準塗付量は、個々の条件によって異なります)

乾燥時間

	5℃	20℃	30℃	
指触時間 (分)	60	30	25	
硬化時間 (時間)	15	6	5	
塗装間隔	(時間以上)	8	3	15
	(日以内)	4	2	15

塗装系

適合する主な上塗り : クリーンフロア230

荷姿 : 16kgセット (主剤8kg、硬化剤8kg)

注意事項 : 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。

TECHNICAL INFORMATION

成分表

品名 : クリーンフロア230 プライマー

成分	含有量 (質量%)	
	主剤	硬化剤
エポキシ樹脂液	55.0	-
変性脂肪族ポリアミン	-	41.6
添加剤	0.4	-
溶剤	44.6	58.4
合計	100.0	100.0
混合比率 (質量比)	主剤 : 硬化剤 = 1 : 1	

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。