

TECHNICAL INFORMATION

製品説明書

- 品名 : ナドエース 艶有 白
系統 : アクリルNAD系塗料
特長 : ①塗装作業性がよく、つや有りで強靱な塗膜を形成する
②浸透性・付着性にすぐれ、塗替塗装でシーラーを省略できる
③耐水性・防カビ性にすぐれ、耐久性が極めてよい
④ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

塗料性状

色	白
密度 (g/cm ³ /23℃)	1.14
加熱残分 (%)	59
引火点 (°C)	44
危険物商品名	A24-110S
危険物区分	第四類第二石油類
有機溶剤区分	第三種有機溶剤等
有害物表示	SDSを参照ください
毒物及び劇物取締法表示	なし

塗装要領

下地調整	3種ケレン (浮き塗膜、粉化物などの除去)		
シンナー名	塗料用シンナー		
希釈率 (%)	刷毛	5~10	エアレス 10~20
標準塗付量 (kg/m ²)	刷毛	0.13	エアレス 0.15
標準膜厚 (μm)	ウエット	60	ドライ 25
	(標準塗付量は、個々の条件によって異なります)		

乾燥時間

	5℃	20℃	30℃
指触時間 (分)	40	25	20
硬化時間 (時間)	8	5	3
塗装間隔 (時間以上)	3	2	1.5

塗装系

適合する主な旧塗膜 : 合成樹脂エマルジョン塗料・アクリル樹脂塗料・塩化ビニル系樹脂塗料

荷姿 : 16kg

注意事項 : 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。
ナドエース艶有の上の合成樹脂調合ペイント・フタル酸樹脂塗料は層間付着性がよくないので避けてください。

TECHNICAL INFORMATION

成分表

品名 : ナドエース 艶有 白

成分	含有量 (質量%)
顔料	25.0
アクリルNAD系樹脂液	48.0
添加剤	9.4
溶剤	17.6
合計	100.0

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。

TECHNICAL INFORMATION

試験成績表

品名 : ナドエース 艶有 白

項目	規格	結果
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になること。	合格
塗装作業性	はけ塗り、吹付け塗りで塗装作業に支障があってはならない。	合格
乾燥時間（時間） （表面乾燥性）	3 以下	1
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする。	合格
隠蔽率 %	90 以上	合格
鏡面光沢度（60度）	80 以上	合格
耐水性	水に96時間浸したとき、塗膜に異常がないものとする。	合格
耐アルカリ性	水酸化カルシウム飽和溶液に24時間浸したとき、塗膜に異常がないものとする。	合格
加熱残分 %	55 以上	59
促進耐候性 （キセノンランプ法）	通算500時間照射で、光沢保持率が60%以上とする。	合格

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。