

# TECHNICAL INFORMATION

## 製品説明書

品名 : ネオアルキコート ワニス  
系統 : フタル酸樹脂塗料  
特長 : ①光沢がよい  
②仕上がりがよい

### 塗料性状

色	透明
密度 (g/cm <sup>3</sup> /23℃)	0.92
加熱残分 (%)	46
引火点 (°C)	40
危険物商品名	K12-011H
危険物区分	第四類第二石油類
有機溶剤区分	第三種有機溶剤等
有害物表示	SDSを参照ください
毒物及び劇物取締法表示	なし

### 塗装要領

下地調整 さび・油分・水分・埃などのない清浄な面にしてください。  
シンナー名 塗料用シンナー  
希釈率 (%) 刷毛 5~10 エアレス 15~25  
標準塗付量 (kg/m<sup>2</sup>) 刷毛 0.08 エアレス 0.11  
標準膜厚 (μm) ウェット 55 ドライ 20  
(標準塗付量は、個々の条件によって異なります)

### 乾燥時間

	5℃	20℃	30℃
指触時間 (分)	100	50	40
硬化時間 (時間)	48	24	15
塗装間隔 (時間以上)	48	15	15

### 塗装系

適合する主な下塗り : なし  
荷姿 : 16LT・4LT・1LT

注意事項 : 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。

# TECHNICAL INFORMATION

## 成分表

品名 : ネオアルキコート ワニス

成分	含有量 (質量%)
樹脂液	80.3
添加剤	0.6
溶剤	19.1
合計	100.0

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。

# TECHNICAL INFORMATION

## 試験成績表

品名：ネオアルキコート ワニス

項目	規格	結果
透明性	透明であるものとする。	合格
色数（ガードナー）	15以下	7
皮張性	皮が張らないものとする。	合格
塗装作業性	はけ塗りで塗装作業性に支障があつてはならない。	合格
乾燥時間 h （表面乾燥）	10以下	3
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする。	合格
耐屈曲性	直径3mmの折り曲げに耐えるものとする。	合格
不粘着性	見本品と比べて、粘着性が大きくないものとする。	合格
耐水性	水に18時間浸したとき、異常がないものとする。	合格
耐揮発油性	試験用揮発油1号に4時間浸したとき、異常がないものとする。	合格
加熱残分 %	40以上	46
加熱残分中の 無水フタル酸 %	23以上	28

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。