

TECHNICAL INFORMATION

製品説明書

品名 : ネオワンコート N-4 グレー
系統 : 変性フタル酸樹脂塗料
特長 : ①乾燥が速い
②ウォータースポット性がよい
③1コート仕上げが可能
④ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

塗料性状

色	灰系
密度 (g/cm ³ /23°C)	1.21
加熱残分 (%)	60
引火点 (°C)	24
危険物商品名	K14-700H
危険物区分	第四類第二石油類
有機溶剤区分	第二種有機溶剤等
有害物表示	SDSを参照ください
毒物及び劇物取締法表示	なし

塗装要領

下地調整 さび・油分・水分・埃などのない清浄な面にしてください。
シンナー名 合成樹脂730・720シンナー・塗料用シンナー
希釈率 (%) エアスプレー 20~30 はけ 5~10
標準所要量 (kg/m²) エアスプレー 0.18 はけ 0.13
標準膜厚 (μm) ウエット 70 ドライ 30
(1) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
(2) 標準塗付け量は、0.08 (kg/m²) です。
絞る (3) 所要量・塗付け量の定義は、JASS18に準拠しております。

乾燥時間

	5°C	20°C	30°C
指触時間 (分)	25	5	4
硬化時間 (時間)	30	18	15
塗装間隔 (時間以上)	30	24	24

塗装系

適合する主な下塗り : ネオプラマイルド, ネオプライマーCF
荷姿 : 15kg

注意事項 : 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。

TECHNICAL INFORMATION

成分表

品名 : ネオワンコート N-4 グレー

成分	含有量 (質量%)
顔料	27.7
変性フタル酸樹脂液	57.4
添加剤	3.1
溶剤	11.8
合計	100.0

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。

TECHNICAL INFORMATION

試験成績表

品名 : ネオワンコート N-4 グレー

項目	規格	結果
容器の中での状態	かき混ぜたとき堅い塊がなくて一様になること。	合格
鏡面光沢度 (60度)	80以上	合格
付着性 (クロスハット法)	格子のパターンは1mm間隔, 升目の数は25で分類1以下	合格
耐水性	水道水に23℃で48時間浸したとき, 異常がないこと。	異常なし
耐酸性	3%塩酸水溶液に23℃で24時間浸したとき, 異常がないこと。	異常なし
耐揮発油性	石油ベンジンに23℃で24時間浸したとき, 異常がないこと。	異常なし
耐中性塩水噴霧性	120時間試験をしたとき, 異常がないこと。	異常なし
サイクル腐食性	28サイクル試験したとき, 異常がないこと。 条件 : 5%塩水噴霧 30℃:0.5hr⇒湿潤 30℃/(95±3)%RH:1.5hr⇒ 50±2℃温風乾燥:2hr⇒30±2℃温風乾燥	異常なし

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。