

TECHNICAL INFORMATION

製品説明書

品 名 : ネオプラマイルド 赤錆
系 統 : エポキシ変性フタル酸樹脂塗料
特 長 : ①塗料用シンナーに簡単に溶ける
②乾燥が速い
③クロムフリーのさび止め塗料である
④防錆力がよい
⑤ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

塗料性状

色	赤系
密度 (g/cm ³ / 23℃)	1.26
加熱残分 (%)	60
引火点 (℃)	25
危険物商品名	K18-133H
危険物区分	第四類第二石油類
有機溶剤区分	第二種有機溶剤等
有害物表示	SDSを参照ください
毒物及び劇物取締法表示	なし

塗装要領

下地調整 2種ケレン以上 (ISO-St3) (SSPC-SP-3)
シンナー名 塗料用シンナー
希釈率 (%) 刷毛 5~10 エアレス 10~20
標準塗付量 (kg/m²) 刷毛 0.12 エアレス 0.16
標準膜厚 (μm) ウエット 65 ドライ 30
(標準塗付量は、個々の条件によって異なります)

乾燥時間

		5℃	20℃	30℃
指触時間（分）		30	10	6
半硬化時間（分）		60	20	10
塗装間隔	（時間以上）	10	4	3
	（か月以内）	6	6	6

塗装系

適合する主な上塗り : ネオアルキコート・ネオクイック・ネオベスト・ネオスーパー
ウレオール各種・プラストリー各種・ルーフトン

荷 姿 : 16kg・4kg

注 意 事 項 : 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。

TECHNICAL INFORMATION

成分表

品名：ネオプラマイルド 赤錆

成分	含有量（質量%）
顔料	36.5
エポキシ変性フタル酸樹脂液	41.2
添加剤	5.2
溶剤	17.1
合計	100.0

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。

TECHNICAL INFORMATION

試験成績表

品名：ネオプラマイルド 赤錆

項目	規格		結果
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になるものとする。		合格
塗装作業性	はけ塗り・吹付け塗りで塗装作業に支障があってはならない。		合格
乾燥時間（分）	指触乾燥	15以下	10
	半硬化乾燥	30以下	20
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする。		合格
付着性 （クロスカット法）	格子のパターンは1mm間隔、升目の数は25で分類1以下		0
耐衝撃性 （デュポン式）	500mmの高さから500gのおもりを落としたとき、割れ・はがれがあってはならない。		合格
耐水性	水に48時間浸したとき、変色は著しくなく、そのほかに異常があってはならない。		合格
耐中性塩水噴霧性	35℃ 塩化ナトリウム溶液（50g/L）96時間試験したとき、さび幅は3mm以下であるものとする。		合格

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。