

TECHNICAL INFORMATION

製品説明書

品名：自動車板金用ポステルパテ 20YS 白
系統：不飽和ポリエステル樹脂塗料
特長：①研磨性にすぐれている
②乾燥が早く、肉持ちがある

塗料性状

	主剤	硬化剤
色	混合物 白	
密度 (g/cm ³ /23℃)	混合物 1.58 (主剤 1.60, 硬化剤 1.10)	
加熱残分 (%)	混合物 82 (主剤 81, 硬化剤 100)	
引火点 (℃)	30	—
危険物商品名	P35-002S	P35-021S
危険物区分	第二类引火性固体	第五類第二種自己反応性物質
有機溶剤区分	第二種有機溶剤等	第二種有機溶剤等
有害物表示	SDSを参照ください	
毒物及び劇物取締法表示	なし	なし

塗装要領

下地調整 錆・油分・水分・塵埃などのない清浄な面に調整する。
混合比率 (質量比) 主剤：硬化剤＝ 100：3
ポットライフ (分/20℃) 15
シンナー名 ポステルうすめ液
希釈率 (%) へら塗り 0～5

乾燥時間

	10℃	20℃	30℃
硬化時間 (分)	40	20	10

塗装系

適合する主な下塗り：エトン2100プライマーCF, エトン2100HBプライマー,
エトン2300NB
適合する主な上塗り：エトン2100, ウレオール300・600

荷姿：4kgセット (主剤：4kg, 硬化剤135g)

注意事項：上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。

TECHNICAL INFORMATION

成分表

品名：自動車板金用ポリエステルパテ 20YS 白

成分	含有量（質量%）	
	主剤	硬化剤
不飽和ポリエステル樹脂液	27.0	—
着色顔料	6.0	—
体質顔料	56.0	—
添加剤	1.5	—
反応性希釈剤	9.5	—
有機過酸化物溶液	—	100.0
合計	100.0	100.0
混合比率（質量比）	主剤：硬化剤＝100：3	

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。