

TECHNICAL INFORMATION

製品説明書

品名 : ポステル20スプレーパテ YKグレー
系統 : 不飽和ポリエステル樹脂塗料
特長 : ①研磨性にすぐれている
②乾燥が早く、肉持ちがある
③スプレー塗装ができるため、作業性がよい

塗料性状

	ベース	硬化剤
色	混合物 グレー	
密度 (g/cm ³ / 23℃)	混合物 1.39 (ベース 1.39, 硬化剤 1.13)	
加熱残分 (%)	混合物 77 (ベース 77, 硬化剤 55)	
引火点 (℃)	31	72
危険物商品名	P35-015S	P35-021S
危険物区分	第四類第二石油類	第五類第二種自己反応性物質
有機溶剤区分	第二種有機溶剤等	第二種有機溶剤等
有害物表示	SDSを参照ください	
毒物及び劇物取締法表示	なし	なし

塗装要領

下地調整 錆・油分・水分・塵埃などのない清浄な面に調整する。
混合比率 (質量比) ベース：硬化剤＝ 100：1.5 (標準)
ポットライフ (時間/ 20℃) 1
シンナー名 ポステルうすめ液
希釈率 (%) 0～10

乾燥時間

	10℃	20℃	30℃
混合比率 (ベース：硬化剤)	100：2.0	100：1.5	100：0.8
硬化乾燥 (時間)	5	3	3
ポットライフ (分)	60	60	60

塗装系

適合する主な下塗り : エトン2100プライマーCF, エトン2300NB
適合する主な上塗り : エトン2100, ウレオール300・600

注意事項 : 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。

TECHNICAL INFORMATION

成分表

品名：ポステル20スプレーパテ YKグレー

成分	含有量（質量%）	
	ベース	硬化剤
不飽和ポリエステル樹脂液	26.1	—
着色顔料	4.9	—
体質顔料	55.0	—
添加剤	0.6	—
反応性希釈剤	13.4	—
有機過酸化物溶液	—	100.0
合計	100.0	100.0
混合比率（質量比）	ベース：硬化剤＝100：1.5（標準）	

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。