

TECHNICAL INFORMATION

成分表

品名：ルーフトンAシリコン 遮熱ホワイト

成分	含有量（質量%）
顔料	24.0
変性アクリル樹脂液	61.0
添加剤	3.3
溶剤	11.7
合計	100.0

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。

TECHNICAL INFORMATION

試験成績表

品名：ルーフトンAシリコン 遮熱ホワイト

項目	規格	結果
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくで一様になること。	合格
塗装作業性	はけ塗りで塗装作業に支障がないこと。	合格
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であること。	合格
表面乾燥性	12時間以内に表面乾燥する。	合格
鏡面光沢度(60°)	80以上	合格
重ね塗り適合性	重ね塗りに支障がないこと。	合格
加熱残分(%)	45以上	合格
促進耐候性 (キセノンランプ法)	通算480時間照射で、膨れ・割れ及びはがれの等級は0であり、色の変化が大きくなり、光沢保持率が75%以上のこと。	合格
屋外暴露耐候性	1年間の試験で、膨れ・はがれ及び割れがなく、色とつやの変化の程度が見本品に比べて大きくないものとする。	合格

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。