

TECHNICAL INFORMATION

製品説明書

- 品名 : スイヨウカチオンシーラーW (改)
系統 : アクリルシリコン樹脂塗料
特長 : ① タレにくいので、立面への塗装が容易
② 乾燥が速い
③ ほとんどの旧塗膜との付着が良好である
④ 基材への浸透がすぐれている

塗料性状

色	乳白色
密度 (g/cm ³ /23°C)	1.00
加熱残分 (%)	13
引火点 (°C)	なし
危険物商品名	なし
危険物区分	非危険物
有機溶剤区分	表示なし
有害物表示	SDSを参照ください
毒物及び劇物取締法表示	なし

塗装要領

下地調整

さび・油分・水分・埃などのない清浄な面にしてください。
旧塗膜の浮き膜やセメント粉化物などは高圧水洗で完全に除去してください。

シンナー名

水道水

希釈率 (質量%)

刷毛・ローラー 0~5 エアレス 0~5

標準塗付量 (kg/m²)

刷毛・ローラー 0.10 エアレス 0.15

(標準塗付量は、個々の条件によって異なります)

乾燥時間

	5°C	20°C	30°C
指触時間 (分)	60	30	20
硬化時間 (時間)	2	1	0.5
塗装間隔 (時間以上)	4	2	1

塗装系

適合する主な上塗り : スイヨウHi-GP・水性ナドエース

荷姿 : 15kg

注意事項 : 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。

TECHNICAL INFORMATION

成分表

品名 : スイヨウカチオンシーラーW (改)

成分	含有量 (質量%)
カチオン型アクリルシリコン樹脂液	43.4
添加剤	3.3
水	53.3
合計	100.0

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。

TECHNICAL INFORMATION

試験成績表

品名 : スイヨウカチオンシーラーW (改)

項目	規格	結果
容器の中での状態	かき混ぜたとき堅い塊がなくて一様になること。	合格
塗装作業性	はけ塗り・吹付け塗りで塗装作業に支障があってはならない。	合格
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする。	合格
乾燥時間	20℃ 2時間以内	合格
	10℃ 4時間以内	合格
耐水性	水に240時間浸したとき、塗膜の異常がないこと。	合格
耐アルカリ性	飽和石灰水に240時間浸したとき、塗膜の異常がないこと。	合格

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。