

TECHNICAL INFORMATION

製品説明書

品名 : スイヨウソフトフィラー
系統 : アクリルエマルション塗料
特長 : ① 旧塗膜との付着がすぐれている
② 厚塗りが可能で新たなテクスチャーを形成できる

塗料性状

色	白
密度 (g/cm ³ /23℃)	1.40
加熱残分 (%)	19
引火点 (℃)	なし
危険物商品名	なし
危険物区分	非危険物
有機溶剤区分	表示なし
有害物表示	SDSを参照ください
毒物及び劇物取締法表示	なし

塗装要領

下地調整 油分・水分・塵埃などを除去し、清浄ケレンする。
シンナー名 水道水
希釈率 (質量%) 砂骨ローラー塗り 1～3
標準塗付量 (kg/m²) 砂骨ローラー塗り 0.80～1.2
(標準塗付量は、個々の条件によって異なります)

乾燥時間

	5℃	20℃	30℃
指触時間 (時間)	3	2	1
半硬化時間 (時間)	5	3	2
塗装間隔 (時間以上)	16	8	8

塗装系

適合する主な上塗り : スイヨウHi-GP

荷姿 : 16kg

注意事項 : 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。

TECHNICAL INFORMATION

成分表

品名：スイヨウソフトフィラー

成分	含有量（質量%）
アクリルエマルション	35.0
顔料	55.0
添加剤	7.0
水	3.0
合計	100.0

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。

TECHNICAL INFORMATION

試験成績表

品名：スイヨウソフトフィラー

項目	規格	結果
容器の中での状態	かき混ぜたとき堅い塊がなくて一様になること。	合格
塗装作業性	はけ塗り・ローラー塗り・吹付け塗りに支障がないこと。	合格
塗膜の外観	見本品に比べ差異が大きいこと。	合格
乾燥時間	5 時間以内 (800 μ m)	3
可とう性	J I S A 6909 による。	合格
低温安定性	塊がなく組成物の分離・凝集がないこと。	合格
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	ひび割れがないこと。	合格
付着強さ	標準状態 0.7 N/mm ² 以上	1.0
	浸水後 0.5 N/mm ² 以上	0.9
吸水量	2 g 以下	0.6
耐久性	割れ、ふくれ、剥がれがなく、付着強さが 0.5 N/mm ² 以上であること。	合格 0.7

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動があります。