

クリーンフロア300

クリーンフロア300は、工場や倉庫、駐車場など広い床面に塗りやすく、乾きも早いのでおすすめの塗料です。平滑仕上げ、防滑仕上げとも塗りっぱなしの状態でも美しく仕上がり、経済的です。

ゆたかな色彩で快適な環境を形成し、工場や店のイメージアップにも大変役立ち、ご好評をいただいております。

はけ・ローラー・スプレー
どの塗装方法でも簡単に
塗れる

ツヤツヤとした美しい
仕上がり

防塵効果が高い

用途

工場床面	
弱電工場	◎
精密工場	○
倉庫床面	
廊下・階段	◎
一般倉庫	○
駐車場	
一般駐車場	◎
レジャー施設	
自転車道	○
一般建築物	
事務室・廊下	◎
調理・厨房室	○
ベランダ・テラス	○

塗膜性能表

試験項目	試験方法	結果
硬度	鉛筆硬度	F
付着性	クロスカットテープ	異常なし
耐摩耗性	テーパー摩耗試験 CS-17 100回転 荷重 50g	25mg
耐水性	水浸漬 20日	異常なし
耐灯油性	灯油に浸漬 10日後の塗膜	異常なし
耐冷熱性	-10℃15時間、50℃7時間、10サイクル	異常なし
促進耐候性	ウエザオメーター 400時間	異常なし

乾燥時間

	10℃	25℃
指触時間(分)	20	10
半硬化時間(時間)	2	1

荷姿

15kg

標準塗装仕様(平滑仕上げ)

工程	塗料名 (希釈剤)	塗装方法	希釈率 (質量%)	塗付量 (kg/m ²)	塗装間隔 (時間以上)
1 素地調整	油分・水分・ごみほこりのない清浄な面にしてください。				
2 第1層	クリーンフロア300 専用シンナー	ローラー・はけ	35～45	0.35～0.38	24
3 第2層	クリーンフロア300 専用シンナー	ローラー・はけ	30～40	0.23～0.25	—

標準塗装仕様(防滑仕上げ)

工程	塗料名 (希釈剤)	塗装方法	希釈率 (質量%)	塗付量 (kg/m ²)	塗装間隔 (時間以上)
1 素地調整	油分・水分・ごみほこりのない清浄な面にしてください。				
2 第1層	クリーンフロア300プライマー	ローラー・はけ	—	0.15～0.20	2
3 第2層	クリーンフロア300 専用シンナー	ローラー・はけ	40～60	0.23～0.25	2
4 けい砂散布	第2層目が乾かないうちにけい砂 (5～7号)散布	—	—	1.5～2.5	—
5 第3層	クリーンフロア300 専用シンナー	ローラー・はけ	40～50	0.5～0.6	—

取扱い及び保管上の注意

1. 取扱い作業は火気のないところで行い、屋内作業場所では局所排気装置を設けてください。
2. 塗装中、作業中とも換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
3. 取扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスクまたは送気マスクをつけ、さらに頭巾、保護めがね、えり巻きタオル、保護手袋などをしてください。
4. 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
5. よくフタをし、40℃以下で子どもの手の届かない一定の場所に保管してください。
6. 容器は中身を使い切ってから廃棄してください。
7. シンナー遊び、汚れ落としなど本来の目的以外には使用しないでください。
8. 缶の持ち運びの際には、手環はグリップ部を正しく持ち、垂直に持ち上げる様に取り扱ってください。
9. 容器を切って使用する場合は、手を切る恐れがありますので保護手袋などを使用してください。

緊急時及び応急処置

1. 容器からこぼれた場合には、砂などを散布した後に処理してください。また、容器などに付着した塗料はウエスなどで拭き取り、廃棄してください。
2. 皮膚に付着した場合は、ただちに多量の石けん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化のあるときは医師の診察を受けてください。
3. 蒸気・ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
4. 目に入った場合は、多量の水で洗い、また誤って飲み込んだ場合は、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
5. 火災時には、炭酸ガス・泡・粉末消火器を用いてください。

廃棄上の注意

1. 廃塗料・塗料カス・廃溶剤・容器などの廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などの定めに基づいた処理業者に委託してください。

川上塗料株式会社

本社 〒661-0001 尼崎市塚口本町2-41-1
電話 06-6421-6325 (代)

営業所 仙台・北日本・東京・浜松・名古屋・金沢・広島・九州
ホームページ <https://www.kawakami-paint.co.jp/>