

特化則対応塗料

特殊変性ハイブリッドフタル酸樹脂塗料

ネオクイーン

ネオクイーンは、特化則に対応した人と環境にやさしい塗料です。
用途：一般鉄骨・手摺など屋内外の各種金属

安全

特定化学物質障害予防規則(特化則)に
指定されている物質の含有量は1%未満です。
そのため健康障害防止措置が軽減します。

使いやすい

はけ、ローラー、スプレーと塗装用具を選びません。
また、乾燥が速く作業効率にすぐれています。

鮮やかな色


原色11色をそろえ、さらに多彩な調色も可能です。
艶調整もOK!

安心

室内で無制限に使える F☆☆☆☆対象製品です。
作業する人にもやさしい塗料です。

特化則が改正されました

対象物質を含む製品を使用する場合は
特殊健康診断
作業環境測定
作業記録の作成および保存(30年)
記録の報告
有害性の揭示
特定化学物質作業主任者の専任
などが必要となります。



ネオクイーンなら、
これらの作業は
必要ありません！
今までの塗料と同じように
使えます。

◆ 色

ホワイート・ブラック・ベネチアンレッド・レッド
オーカー・メジャムエロー・パーミリオ
シアニンブルー・シアニングリーン
バイオレット・スーパーレモン
ハフ用チョコレート・ハフ用カーキ

◆ 容量

原色 15 k g 調色品 15 k g ・ 3 k g

◆ 乾燥時間

	5℃	20℃	30℃
指触乾燥(分)	45	20	15
硬化乾燥(時間)	24	16	10
塗装間隔(時間以上)	24	15	15

◆ 塗料性状 (ホワイート)

消防法危険物区分	第二石油類
有機溶剤中毒予防規則区分	第二種有機溶剤等
労働安全衛生法有害物表示	SDS参照ください
密度(g/cm ³ /23℃)	1.29
加熱残分(%)	67
引火点(℃)	34
毒物及び劇物取締法による表示	なし
ホルムアルデヒド放散量	F☆☆☆☆

川上塗料株式会社

◆ 標準塗装仕様書 （一般鉄部）

工程		塗料名	塗装方法	希釈率 (質量%)	理論塗付量 (kg/m ²)	乾燥膜厚 (μm)	塗装間隔 (時間以上)
1	素地調整	ワイヤーブラシやスクレーパーなどを用いて、さび・油分・水分・埃・劣化塗膜などのない 清浄な被塗面にしてください。旧塗膜が活膜の場合は面粗しを実施してください。					
2	下塗り	ネオプライマーEC ネオクイーンシンナー	はけ・ローラー エアレス	5～10 10～20	0.08	30	4
3	研磨	素地の状態により、必要の場合はパテ付けし、十分に乾燥した後、研磨紙(P120～220)で研磨してください。					
4	上塗り	ネオクイーン ネオクイーンシンナー	はけ・ローラー エアレス	0～10 20～30	0.07	25	—

* 理論塗付量は、塗装時のロスを含みません。個々の塗装条件によって所要量は異なります。
塗装方法に応じて、理論塗付量に以下の倍数をかけた量をご準備ください。
はけ・ローラー : 1.5倍 エアレス : 1.8倍

◆ 塗装上の注意

他のフタル酸樹脂塗料との混入は避けてください。
塗装の際は、専用のはけ、ローラー、容器を使用してください。
道具、容器の洗浄に、他塗料の洗浄で使用した溶剤を使用しないでください。

取扱い及び保管上の注意

1. 取り扱い作業場所は火気のないところで行い、屋内作業場所では局所排気装置を設けてください。
2. 塗装中、作業中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
3. 取り扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスクをつけ、さらに頭巾・保護メガネ・えり巻きタオル・保護手袋などをしてください。
4. 取扱後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
5. よくフタをし、40℃以下で子どもの手の届かない一定の場所に保管してください。
6. 缶の持ち運びの際には、手環はグリップ部を正しく持ち、垂直に持ち上げる様に取り扱ってください。
7. 容器を切って使用する場合は、手を切る恐れがありますので保護手袋などを使用してください。
8. 本来の用途以外には使用しないでください。
9. 容器は中身を使い切ってから廃棄してください。
10. 降雨や結露で表面がぬれている場合は、乾燥するまで塗装は避けてください。また、塗装後数時間以内に降雨や結露のおそれがある場合も塗装を避けてください。

緊急時及び応急処置

1. 容器からこぼれた場合には、砂などを散布した後処理してください。また、容器などに付着した塗料はウエスなどで拭き取り、廃棄してください。
2. 皮膚に付着した場合は、多量の石けん水で洗い落とし、痛みや外観に変化のあるときは医師の診察を受けてください。
3. 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
4. 目に入った場合は、多量の水で洗い、また誤って飲み込んだ場合は、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
5. 火災には、炭酸ガス・泡・粉末消火器を用いてください。

廃棄上の注意

1. 廃塗料・塗料カス・廃溶剤・容器などの廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などの定めに基づいた処理業者に委託してください。
2. **スプレーダストや製品が付着したウエス、はけなどが蓄積すると自然発火の恐れがあるので廃棄するまでは水につけておいてください。**

詳細な内容が必要なときは、安全データシート(SDS)をご覧ください。

川上塗料株式会社

特約店

本社	〒661-0001	尼崎市塚口本町二丁目41番1号	06-6421-6325(代)
営業所	仙台	024-959-4777	北日本 024-959-4777(代)
	東京	03-5661-1501(代)	金沢 076-231-1907
	浜松	052-501-8211	大阪 06-6421-6363(代)
	名古屋	052-501-8211(代)	広島 082-293-6868(代)
	九州	092-541-3461(代)	

ホームページアドレス <https://www.kawakami-paint.co.jp/>

2208.G.1.S

NEO QUEEN