特化則対応塗料

特殊変性ハイブリッドフタル酸樹脂塗料

ネオクイーンα

安全

特定化学物質障害予防規則（特化則）
に対応した、環境負荷低減塗料です

使いやすい

はけ、ローラー、スプレーと
塗装用具を選びません

乾燥が早い

塗装後、2～3時間で取り扱いが
可能です

安心

室内で無制限に使える
F☆☆☆☆塗料です

川上塗料株式会社

<https://www.kawakami-paint.co.jp>

〒661-0001

兵庫県尼崎市塚口本町2-41-1

TEL:06-6421-6325 (代)

ネオクイーンα

ネオクイーンαは、特化則に対応した人と環境に優しい塗料です
用途：一般鉄骨・手摺など屋内外の各種金属

設定色

ホワイト・ブラック・ベネチアンレッド・レッド・オーカー・メジャムエロー・パーミリオン
シアンブルー・シヤニンググリーン

荷姿

15kg

乾燥時間

	5℃	20℃	30℃
指触乾燥(分)	45	20	15
硬化乾燥(時間)	24	16	10
塗装間隔(時間以上)	24	15	15

標準塗装仕様書 (一般鉄部)

工程	塗料名	塗装方法	希釈率 (質量%)	理論塗付量 (kg/m ²)	乾燥膜厚 (μm)	塗装間隔 (時間以上)
1 素地調整	ワイヤーブラシやスクレーパーなどを用いて、さび・油分・水分・埃・劣化塗膜などのない 清浄な被塗面にしてください。旧塗膜が活膜の場合は面粗しを実施してください。					
2 下塗り	ネオプライマーEC ネオクイーンシンナー	はけ・ローラー エアレス	5~10 10~20	0.08	30	4
3 研磨	素地の状態により、必要な場合はパテ付けし、十分に乾燥した後、研磨紙(P120~220)で研磨してください。					
4 上塗り	ネオクイーンα ネオクイーンシンナー	はけ・ローラー エアレス	0~10 20~30	0.07	25	—

*理論塗付量は、塗装時のロスを含みません。個々の塗装条件によって所要量は異なります。

塗装上の注意

他のフタル酸樹脂塗料との混入は避けてください。塗装の際は、専用のはけ、ローラー、容器を使用してください。
道具、容器の洗浄に、他塗料の洗浄で使用した溶剤を使用しないでください。

製品の安全に関する詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご覧ください。

川上塗料株式会社

特約店

本社 〒661-0001 尼崎市塚口本町二丁目41番1号 06-6421-6325(代)
営業所 北日本 024-959-4777(代) 東京 03-5661-1501(代)
金沢 076-231-1907 大阪 06-6421-6363(代)
名古屋 052-501-8211(代) 広島 082-293-6868(代)
九州 092-541-3461(代)
ホームページアドレス <https://www.kawakami-paint.co.jp/> 2504.A.1.S