

超速乾 変性フタル酸樹脂塗料

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

NEOQUICK

ネオクイック

塗装後2～3時間で取り扱いが可能のため、作業工程短縮に大きく寄与します。
通常、速乾タイプのフタル酸樹脂塗料は冬場など低温時には光沢が出にくいですが、ネオクイックは低温時でも光沢が良好です。

超速乾

美しい
光沢

幅広い
リコート
性

用途

建設機材・鋼製容器類・各種シャーシー等・鉄骨
一般金属・機械部品

容量

16kg

設定色

001 レッド・023 ゴールデンエロー
037 メジャムエロー・060 バーミリオン
120 オーカー・121 ホワイト・129 ブラック
131 ベネチアンレッド・140 シアニンブルー

適用下塗り

ネオプラマイルド・ネオプライマーCF

適用シンナー

合成樹脂 730 シンナー
合成樹脂 720 シンナー
塗料用シンナー

川上塗料株式会社

試験成績表

試験片作成条件
被塗物：磨軟鋼板、溶剤脱脂
塗装方法：エアスプレー 乾燥時間：23℃恒温恒湿室（湿度 50%）7 日間 乾燥膜厚：25～30μm

項目	試験方法	結果
容器の中での状態	かき混ぜたとき、硬い塊がなくて一様になること	合格
乾燥性	23℃、ガラス板、膜厚 25μm 指触乾燥 取扱可能時間	5 分 3 時間
ウォータースポット性＊1	膜厚 25μm	6 時間
鏡面光沢度	60° 鏡面光沢度（23℃乾燥） 〃 （5℃乾燥）	90 80
鉛筆硬度	三菱ユニ	HB
付着性	クロスカット法 格子のパターンは 1mm 間隔、升目の数は 25	分類 1 以下
耐おもり落下性	デュボン式 300mm の高さから 300 g のおもりを落した時、われ・はがれの無いこと	異常なし
耐水性	水道水（23℃）に 24 時間浸漬した時、異常がないこと	異常なし
耐酸性	3%塩酸水溶液（23℃）に 24 時間浸漬した時、異常がないこと	異常なし
耐揮発油性	石油ベンジン（23℃）に 24 時間浸漬した時、異常がないこと	異常なし
促進耐候性	キセノンランプ法で 240 時間試験した時、異常がないこと	異常なし

＊1 塗装後雨に濡れても塗膜に異常（しわ・つや引け）が生じなくなるまでの時間

標準塗装仕様書 素材：鉄

工程	塗料名 (希釈剤)	塗装方法	希釈率 (質量%)	理論塗付量 (kg/㎡)	乾燥膜厚 (μm)	塗装間隔 (時間)
素地調整	電気サンダー・パワーブラシ等で、浮いた錆・黒皮を除去し、油分・水分・埃のない清浄な面にする。 2 種ケレン以上（SIS-St3 以上）（SSPG-SP3 以上）					
下塗り	ネオプラマイルド (塗料用シンナー)	はけ エアレススプレー	5～10 10～20	0.09	30	4 以上
上塗り	ネオクイック (合成樹脂 720・730 シンナー)	はけ エアレススプレー	5～10 20～30	0.07	25	—

理論塗付量は、塗装時にロスを含みません。個々の塗装条件によって所要量は異なります。

塗装上の注意点

- 1 塗り重ね時は前工程で塗装した塗膜の乾燥程度を確認の上、施工してください。
- 2 透け易い色については、膜厚調節・塗り重ねをお勧めします。
厚膜塗装（35μm 以上）時は、塗装後 40～60 時間の重ね塗りは避けてください。塗膜が縮むおそれがあります。
- 3 促進乾燥させれば更に取り扱い時間を短縮することが可能です。（60～80℃×10～20 分）真の塗膜強度が出るまでには 1 週間程度必要です。
- 4 降雨時及びその前後（湿度 85% 以上）での塗装は避けてください。

取扱い及び保管上の注意 取り扱い作業場所は火気の無いところで行い、屋内作業場所では局所排気装置を設けてください。塗装中、作業中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。取り扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスクをつけ、更に頭巾・保護メガネ・えり巻きタオル・保護手袋などをしてください。取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。よくフタをし、40℃以下で子どもの手の届かない一定の場所に保管してください。缶の持ち運びの際には、手環はグリップ部を正しく持ち、垂直に持ち上げる様に取り扱ってください。容器を切って使用する場合は、手を切る恐れがありますので保護手袋などを使用してください。本来の用途以外には使用しないでください。容器は中身を使い切ってから廃棄してください。 詳細な内容が必要なときは、安全データシート（SDS）をご覧ください。	緊急時及び応急処置 容器からこぼれた場合には、砂などを散布した後に処理してください。また、容器などに付着した塗料はウエスなどで拭き取り、廃棄してください。皮膚に付着した場合は、多量の石けん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化のあるときは医師の診察を受けてください。蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。目に入った場合は、多量の水で洗い、また誤って飲み込んだ場合は、できるだけ早く医師の診察を受けてください。火災には、炭酸ガス・泡・粉末消火器を用いてください。 廃棄上の注意 廃塗料・塗料カス・廃溶剤・容器などの廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などの定めに基づいた処理業者に委託してください。 スプレーダストや製品が付着したウエス、はけなどが蓄積すると自然発火の恐れがあるので廃棄するまでは水につけておいてください。 本社 〒661-0001 尼崎市塚口本町 2-41-1 06-6421-6325(代) 営業所 仙台・北日本・東京・浜松・名古屋・金沢・大阪・広島・九州 ホームページアドレス https://www.kawakami-paint.co.jp/
--	--

川上塗料株式會社