

スイヨウ速乾プライマー

特徴

- 1. 火災の危険や環境汚染が少ない**
完全水希釈性で危険物に該当しませんので、引火・爆発などの火災の危険がなく、またVOC対策に最適です。
- 2. 有害物質を含まず、F☆☆☆☆の環境対応型塗料です。**
クロムなどの毒物・劇物を含みません。またホルムアルデヒド放散等級が4ツ星で、環境にやさしい塗料です。
- 3. 各種素材に対する付着性がすぐれている**
鋼板・黒皮鋼板・鋳物など鉄はもちろん、ステンレスなどの非鉄金属にも幅広くすぐれた付着性があります。
- 4. 乾燥が早い**
乾燥が早く、夏場1時間・冬場3時間で各種上塗りが塗装可能です。
- 5. 塗膜性能がすぐれている**
仕上がり状態・防食性・耐油性などの塗膜性能がすぐれている。
- 6. 各種上塗り塗料が使用できる**
フタル酸・アクリル・ウレタン・焼付けメラミン・焼付けアクリルなどの幅広い上塗り塗料が使用可能です。

上塗り塗料の塗装適正

上塗り塗料	可否	上塗り塗料	可否
合成樹脂調合ペイント	◎	ウレタン樹脂塗料	◎
フタル酸樹脂塗料	◎	エポキシ樹脂塗料	×
アクリル化フタル酸樹脂塗料	◎	焼付メラミン樹脂塗料	◎
アクリル樹脂塗料	◎	焼付アクリル樹脂塗料	◎
塩化ゴム樹脂塗料	◎	アクリルエマルション塗料	◎
塩化ビニル樹脂塗料	×		

旧塗膜への塗装適正

旧塗膜	可否	旧塗膜	可否
合成樹脂調合ペイント	◎	ウレタン樹脂塗料	◎
アルキド樹脂塗料	◎	エポキシ樹脂塗料	◎
アクリル化アルキド樹脂塗料	◎	焼付メラミン樹脂塗料	◎
塩化ゴム樹脂塗料	◎	焼付アクリル樹脂塗料	◎
塩化ビニル樹脂塗料	◎	アクリルエマルション塗料	◎

各種素材への塗装適正

素材	可否	素材	可否
鋼板	◎	アルミ	△
黒皮鋼板	◎	ステンレス	◎
燐酸亜鉛処理鋼板	◎	ぶりき	×
燐酸鉄処理鋼板	◎	電着(カチオン)塗装板	◎
亜鉛めっき鋼板	○	溶融亜鉛めっき板	×

色・容量

色 : 赤錆(18kg)・N-7グレー(16kg)

用途

屋外・屋内一般建築物の下塗り

標準塗装仕様書

工程	塗料名 (希釈剤)	塗装方法	希釈率 (質量%)	塗付量 (kg/m ²)	乾燥膜厚 (μm)	塗装間隔 (時間以上)	
1	素地調整	錆・油分・水分・ほこりなどの異物を除去し、清浄な面にする。					
2	下塗り	スイヨウ速乾 プライマー (水道水)	はけ エアレス 0~3 0~5	0.14 0.17	30	夏場 1 冬場 3	
3	上塗り	ウレオール600 主剤 9:硬化剤 1 ポットライフ 8 時間 (ウレオールシンナー)	はけ エアレス 20~30 30~40	0.12 0.15	25	6 以上 15 日以内	

乾燥時間

	10℃	20℃	30℃
指触乾燥(分)	40	20	10
半硬化乾燥(分)	60	30	15
硬化乾燥(時間)	3	2	1

取扱い及び保管上の注意

1. 密閉された場所での作業には、十分な局所排気装置を付け適切な保護具を着用して作業してください。
2. 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
3. よくフタをし、**40℃以下**で子どもの手の届かない一定の場所に保管してください。
4. 水性塗料ですので、冬期凍結しないよう**5℃以上**で保管してください。
5. 容器は中身を使い切ってから廃棄してください。
6. 本来の目的以外に使用しないでください。
7. 缶の持ち運びの際には、手環はグリップ部を正しく持ち、垂直に持ち上げる様に取り扱ってください。
8. 容器を切って使用する場合は、手を切る恐れがありますので保護手袋などを使用してください。


緊急時及び応急処置

1. 容器からこぼれた場合には、砂などを散布した後に処理してください。また、容器などに付着した塗料はウエスなどで拭き取り、廃棄してください。
2. 皮膚に付着した場合は、ただちに多量の石けん水で洗い落とし、痛みや外観に変化のあるときは医師の診察を受けてください。
3. 蒸気・ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
4. 目に入った場合は、多量の水で洗い、また誤って飲み込んだ場合は、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
5. 水での洗浄は、河川などへ排出されると環境汚染を引き起こす恐れがありますので注意してください。

廃棄上の注意

1. 廃塗料・塗料カス・廃溶剤・容器などの廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などの定めに基づいた処理業者に委託してください。

特約店



川上塗料株式会社

本社 〒661-0001 尼崎市塚口本町二丁目41番1号 06-6421-6325(代)
 営業所 仙台 024-959-4777 金沢 076-231-1907
 北日本 024-959-4777(代) 大阪 06-6421-6363(代)
 東京 03-5661-1501(代) 広島 082-293-6868(代)
 浜松 052-501-8211 九州 092-541-3461(代)
 名古屋 052-501-8211(代)

ホームページアドレス

<https://www.kawakami-paint.co.jp/>