

水性シャーシペイント HG 黒

アクリルエマルション塗料

★特長★

1. 美しい外観

素地にも旧塗膜にも密着が良く、すばらしい光沢の外観に仕上がります。

2. すぐれた塗膜性能

耐ガソリン性にすぐれており、耐食性も良好です。

3. すぐれた乾燥性


乾燥が早く、タックが残りにくいので、夏場 3 時間・冬場 8 時間でハンドリングが可能です。

4. VOC対策に最適

完全水希釈性でクロムや鉛などの重金属も含まませんので、人体はもちろん環境にも配慮した塗料です。
さらに、準備も簡単。塗装後の片付けも水洗いが出来て簡単なので、作業時間の短縮が図れます。

美しい仕上がり・使いやすさ・
性能品質、全てに画期的な
エコロジー製品です。

塗装時の VOC 排出量(当社比)



塗膜の乾燥時間

(75%RH)	5℃	20℃	30℃
指触乾燥	50 分	25 分	20 分
硬化乾燥	8 時間	4 時間	3 時間

旧塗膜への付着性

旧塗膜	可否
合成樹脂調合ペイント	○
アルキド樹脂塗料	○
アルキドメラミン樹脂塗料	○
電着塗料	○

塗料性状

色	: 黒
容量	: 14kg
加熱残分(%)	: 28
粘度	: IHS 30 秒 / 20℃
密度(g/cm ³ /23℃)	: 1.02
PH	: 8±1

有害性表示について

消防法危険物区分	指定可燃物(可燃性液体類)
危険物商品名	W43-080S
危険等級	—
有機溶剤中毒予防規則区分	第2種有機溶剤
労働安全衛生法有害物表示	SDS 参照ください
毒物及び劇物取締法による表示	非該当
トルエン・キシレン	不含有



塗膜性能試験結果

項目	規格	結果	
		水性シャーシペイント HG	溶剤系(一般フタル酸)
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊が無く一様になること	合格	合格
塗装作業性	はけ塗り・スプレー塗りで塗装作業性に支障があってはならない	合格	合格
塗膜の状態	割れ、フクレ、はがれ等の異常が無いこと	合格	合格
付着性	1mm 格子 100 分割、セロテープはく離	100/100	100/100
鉛筆引っかき硬度	三菱鉛筆ユニ	HB	H
光沢	60 度光沢	93	88
表面乾燥性	表面乾燥8時間以下	25 分	15 分
耐中性塩水噴霧性	35℃塩化ナトリウム水溶液(50g/L)48 時間試験したとき、錆幅は 3mm 以下であるものとする。	合格	合格
耐軽油性	軽油に 23℃で 24 時間浸したとき、塗膜に異常が無いものとする。	合格	合格

試験板作製方法 ・試験板 ミガキ軟鋼板(＃280 サンドペーパー研磨／溶剤脱脂)
乾燥膜厚 25～30 μm ・室温乾燥 7 日間

標準塗装仕様書

工程	塗 料 名	塗装方法	希釈率 (質量%)	塗付量 (kg/㎡)	乾燥膜厚 (μm)	乾燥時間 (時間)
素地調整	油分・錆・水分・ほこりのない清浄な面にしてください。					
上塗り	水性シャーシペイントHG 黒	エアースプレー	0～5 (水道水)	0.21	25	3(夏場) 8(冬場)

取扱い及び保管上の注意

- 屋内作業場所では局所排気装置を設けてください。
- 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
- よくフタをし、40℃以下で子どもの手の届かない一定の場所に保管してください。
- 容器は中身を使い切ってから廃棄してください。
- 水性塗料ですので冬季凍結しないように5℃以上で保管してください。
- 缶の持ち運びの際には、手環はグリップ部を正しく持ち、垂直に持ち上げる様に取り扱ってください。
- 容器を切って使用する場合は、手を切る恐れがありますので保護手袋などを使用してください。

緊急時及び応急処置


- 容器からこぼれた場合には、砂などを散布した後に処理してください。また、容器などに付着した塗料はウエスなどで拭き取り、廃棄してください。
- 皮膚に付着した場合は、ただちに多量の石けん水で洗い落とし、痛みや外観に変化のあるときは医師の診察を受けてください。
- 蒸気・ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
- 目に入った場合は、多量の水で洗い、また誤って飲み込んだ場合は、できるだけ早く医師の診察を受けてください。

廃棄上の注意

- 廃塗料・塗料カス・廃溶剤・容器などの廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などの定めにした処理業者に委託してください。

川上塗料株式會社

特約店



本社 〒661-0001 尼崎市塚口本町二丁目4 1 番 1 号 06-6421-6325 (代)
営業所 仙台 024-959-4777 金沢 076-231-1907
北日本 024-959-4777 (代) 大阪 06-6421-6363 (代)
東京 03-5661-1501 (代) 広島 082-293-6868 (代)
浜松 052-501-8211 九州 092-541-3461 (代)
名古屋 052-501-8211 (代)
ホームページアドレス <https://www.kawakami-paint.co.jp/>