

高級建築用

特殊変性一液型エポキシ樹脂塗料

万能シーラー

UPプライマー 万能NTシーラー2

各種無機質建材への
付着がすぐれている

カラーベスト塗替えに
最適

幅広い素材への
付着性がすぐれている

各種上塗への付着性が
すぐれている

多液型・アクリル・水性
OK

塗料性状

色	クリアー
密度(g/cm ³ /23°C)	0.88
加熱残分(%)	10
引火点(°C)	7
危険物商品名	E21-300X
危険物区分	第四類第一石油類
有機溶剤区分	第二種有機溶剤等
労安法有害物表示	SDSを参照ください
毒物及び劇物取締法表示	なし

乾燥時間

	5°C	20°C	30°C
指触時間(分)	10	5	3
硬化時間(時間)	1	0.5	0.4
塗装間隔(時間以上)	1	0.5	0.4

荷姿

16L、4L

1: カラーベスト塗替えおよび瓦屋根塗替え仕様

工程	塗料名 (希釈剤)	塗装方法	希釈率 (質量%)	塗付量 (kg/m ²)	塗装間隔 (時間以上)
1 素地調整	高圧水洗浄で、旧塗膜の劣化部、こけ、ほこり、汚れなどを取り除いてください。 高圧水洗浄の水圧は80～120kg/cm ² で行ってください。 洗浄後充分乾燥させるため、シーラー塗装は翌日行ってください。 (目安として表面の含水分は15%以下が適当です)				
2 下塗り	UPプライマー万能NTシーラー2 (UPプライマーシンナー)	エアレススプレー はけ	0～5 0～5	0.12 0.08	1
3 上塗り アクリル仕上げ の場合	アクリカ瓦用 (アクリカ2000シンナー)	エアレススプレー	60～80	0.15	1
3 上塗り ウレタン仕上げ の場合	ウレオール瓦用 主剤:硬化剤=10:2 ポットライフ 8時間(20℃) (ウレオール瓦用シンナー)	エアレススプレー はけ・ローラー	40～60 30～40	0.15	3

2: 外壁塗替え仕様(モルタル)

工程	塗料名 (希釈剤)	塗装方法	希釈率 (質量%)	塗付量 (kg/m ²)	塗装間隔 (時間以上)
1 素地調整	被塗面の水分、ほこり、汚れ及び劣化塗膜などを除去し、清浄にしてください。				
2 下塗り	UPプライマー万能NTシーラー2 (UPプライマーシンナー)	エアレススプレー はけ	0～5 0～5	0.12 0.08	1
3 上塗り	アクリカ仕上材 (アクリカ2000シンナー)	エアレススプレー はけ	40～60 30～40	0.15	1

* 注意事項

吹き付け塗の場合、1～2ストロークが最適です。(厚塗りは、発泡の原因となるので避けてください)

古い塗膜がアクリル系の場合は、溶けだすことがありますのではけ塗り・ローラー塗りの場合、何度もこすらないよう、1回で仕上げてください。

取扱い及び保管上の注意

- 密閉された場所での作業は、十分な局所排気装置をつけ適切な保護具を着用して行ってください。
- 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
- よくフタをし、40℃以下で子どもの手の届かない一定の場所に保管してください。
- 缶の持ち運びの際には、手環はグリップ部を正しく持ち、垂直に持ち上げる様に取り扱ってください。
- 容器を切って使用する場合は、手を切る恐れがありますので保護手袋などを使用してください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 塗装缶はよく振った後開缶し、所定の混合比率で調合したのち充分に攪拌してご使用ください。

緊急時及び応急処置

- 容器からこぼれた場合には、砂などを散布した後処理してください。また、容器などに付着した塗料はウエスなどで拭き取り、廃棄してください。
- 皮膚に付着した場合は、多量の石けん水で洗い落とし、痛みや外観に変化のあるときは医師の診察を受けてください。
- 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
- 目に入った場合は、多量の水で洗い、また誤って飲み込んだ場合は、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 火災時には、炭酸ガス・泡・粉末消火器を用いてください。

廃棄上の注意

廃塗料・塗料カス・廃溶剤・容器などの廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などの定めに基づいた処理業者に委託してください。

詳細な内容が必要なときは、安全データシート(SDS)をご覧ください。

特約店



川上塗料株式会社

本社	〒661-0001	尼崎市塚口本町二丁目41番1号	06-6421-6325(代)
営業所	仙台	024-959-4777	金沢 076-231-1907
	北日本	024-959-4777(代)	大阪 06-6421-6363(代)
	東京	03-5661-1501(代)	広島 082-293-6868(代)
	浜松	052-501-8211	九州 092-541-3461(代)
	名古屋	052-501-8211(代)	
ホームページアドレス			

<https://www.kawakami-paint.co.jp/>

2310. A. 1. S